FRONTIER 方田弹性体

M0001

2009年05月

富来® 1A330

产品资料

F-Flex 系列

产品说明

F-FLEX AP系列是专用于挤出成型密封条、管材和其他异型弹性制品的通用级热塑性弹性体。富来®1A330是邵A硬度为30的牌号，具有良好的挤出加工定型性，极具橡胶感，高回弹不变形。本品可用于建筑门窗封条、汽车密封条、软管等弹性产品的制造，对PP有良好的包覆粘接性。

富来® 1A330为本色的圆柱（鼓）状均匀尺寸的粒子，无六粒以上的连粒，无肉眼可见机械杂质，可用聚烯烃色母粒着色。

典型物性

性能	单位	数值	测试方法
硬度	Shore A	30	GB531-83
密度	g/cm^3	1.1	GB1033-86
熔体指数 (200℃,2.16Kg)	g/10min	1.0-6.0	GB3682-83
拉伸强度	Kgf/cm^2	2.0	GB528-92
100% 模量	Kgf/cm^2	0.5	
200% 模量	Kgf/cm^2	0.5	
断裂伸长率	%	500	
撕裂强度	KN/M	10	GB530-81

包装

净重25公斤牛皮纸袋或PP编织袋。

加工工艺

采用普通挤出机即可进行加工，螺杆长径比一般大于 24:1，可以在挤出时加以着色而生产彩色制品。

机筒温度：

进料段	150~160℃
一段	160~190℃
二段	160~190℃
三段	160~190℃
口模	170~175℃

特别申明

本资料中提供的数据是我们实验测试得到的数据，数据本身真实可靠。但因为客户对材料的存储和使用等条件非我们能控制，我们对基于此技术资料所作出的建议或推荐不做任何担保。客户理解对于本产品和客户具体应用的适应性的判断，需要他们自己评估并决定。作为原料供应商我们并不对其决定负责。本资料中的数据是典型值而非销售规格。

其它问题，请联系：

上海方田弹性体有限公司 中国上海
松江区车新公路356弄89号
邮政编码 201611

电话： +86 21 57609695
传真： +86 21 57609679

电子邮件： contact@frontierecn.com

或访问我们的网址：

http://www.frontiercn.com