FRONTIER 方田弹性体

M0003

2009年5月

富来® 1A365H

产品资料

F-Flex 系列

产品说明

F-FLEX AP系列是专用于挤出成型密封条、管材和其他异型弹性制品的通用级热塑弹性体，富来® 1A365H 是邵A硬度为 65~70的牌号，具有卓越的抗紫外耐候性能和良好的挤出成型性，成品超强韧、耐挂擦、抗压变，橡胶感强，可二次焊接。本品可用于建筑门窗封条、汽车密封条、软管等高弹性高强度产品的制造。

富来® 1A365H为本白色圆柱（鼓）状均匀尺寸粒子。无明显机械杂质，无六粒以上的连粒。可以用聚烯烃色母粒着色。

典型物性

性能	单 位	数 值	测试方法
硬度	Shore A	65~70	GB531-83
密度	g/cm^3	0.89~0.92	GB1033-86
熔体指数 (200℃,2.16Kg)	g/10min	----	GB3682-83
(200℃,5.0Kg)	g/10min	4.5	
拉伸强度	Mpa	8.5	
100% 模量	Mpa	3.5	GB528-92
200% 模量	Mpa	4.5	
断裂伸长率	%	400	
撕裂强度	KN/m	40	GB530-81
压缩永久形变（24h@70℃）	%	40	GB/T 7759-96

包装

净重25公斤牛皮纸袋或PP编织袋。

加工工艺

采用普通挤出机即可进行加工，螺杆长径比一般大于 24:1，可以在挤出时加以着色而生产彩色制品。

挤塑料筒温度

进料段	150~160℃	一段	160~190℃
二段	160~190℃	三段	160~190℃
口模	170~175℃		

特别声明

本资料中提供的数据是我们实验测试得到的数据，数据本身真实可靠。但因为客户对材料的存储和使用等条件非我们能控制，我们对基于此技术资料所作出的建议或推荐不做任何担保。客户理解对于本产品和客户具体应用的适应性的判断，需要他们自己评估并决定。作为原料供应商我们并不对其决定负责。本资料中的数据是典型值而非销售规格。

其它问题，请联系：

上海方田弹性体有限公司 中国上海
松江区车新公路356弄89号
邮政编码 201611

电话： +86 21 57609695
传真： +86 21 57609697

电子邮件： contact@frontiercn.com

或访问我们的网址：

http://www.frontiercn.com