FRONTIER 方田弹性体

M0007

2009年05月

富来® 1G135H

产品资料

F-Flex 系列

产品说明

F-FLEX 系列是本公司精心研制开发的以SEBS为主体的具有橡胶使用特性和塑料加工特性的主导系列产品。FLEX G是适合于注塑成型的通用级热塑性弹性体。

富来® 1G135是本系列中硬度为35A的柔软级弹性体，制品表面亚光，耐磨，耐候环保。对PP有良好的注塑粘接性。

富来® 1G135为本白色的均匀大小的圆柱（鼓）状粒子，无明显机械杂质，无六粒以上的连粒。可用聚烯烃类色母着色。

典型物性

性能	单位	数值	测试方法
硬度	Shore A	35	GB531-83
密度	g/cm^3	0.95-0.98	GB1033-86
熔体指数 (200℃,2.16Kg)	g/10min	---	GB3682-83
(200℃,5.0Kg)		0.6	
拉伸强度	MPa	3.0	GB528-92
断裂伸长率	%	500	
100%拉伸强度	MPa	1.0	
200%拉伸强度	MPa	1.4	
撕裂强度	KN/m	15.0	GB530-81

包装

净重25公斤牛皮纸袋或PP编织袋。

加工工艺

温度： 195-205℃ 200-210℃ 190-200℃ 180~190℃(从喷嘴起)
压力： 55—60MPa
速度： 40—50%（中速左右）
特别建议：使用基于聚烯烃类的色母。一般条件下可直接注塑，充分干燥更利于改善表面质量，（干燥条件 60℃*3h）。注塑时注意模具的良好排气。

特别声明

本资料中提供的数据是我们实验测试得到的数据，数据本身真实可靠。但因为客户对材料的存储和使用等条件非我们能控制，我们对基于此技术资料所作出的建议或推荐不做任何担保。客户理解对于本产品和客户具体应用的适应性的判断，需要他们自己评估并决定。作为原料供应商我们并不对其决定负责。本资料中的数据是典型值而非销售规格。

其它问题，请联系：

上海方田弹性体有限公司 中国上海
松江区车新公路356弄89号
邮政编码 201611

电话： +86 21 57609695
传真： +86 21 57609679

电子邮件： contact@frontiercn.com

或访问我们的网址：

http://www.frontiercn.com