M0036

2009年09月

富来® 2T960

产品资料

F-CLEAR T 系列

产品说明

F-CLEAR T系列是符合高透光性、低雾度、耐候性优的热塑性弹性体。此类弹性体易进行注塑、挤出加工。

富来® 2T960是本系列中硬度为60A的卫生级柔韧密封用途的弹性体。生化稳定性好。

典型加工应用：胶塞、瓶塞、垫片。

富来® 2T960为圆柱（鼓）状的半透明颗粒。

典型物性

性能	单位	数值	测试方法
硬度	Shore A/D	60A	GB531-83
密度	g/cm^3	0.89-0.90	GB1033-86
熔体指数 (200℃,2.16Kg)	g/10min	1.0	GB3682-83
(230℃,2.16Kg)		6.0	
拉伸强度	MPa	14.0	
断裂伸长率	%	750	GB528-92
100%拉伸强度	MPa	2.5	
200%拉伸强度	MPa	3.5	
撕裂强度	KN/m	32	GB530-81
卫生符合性	符合YY0114-93		

包装

净重25公斤牛皮纸袋或PP编织袋。

加工工艺

注塑料筒温度

后部 175～200℃ 中部 175～210℃ 前部 185～225℃喷嘴 185～225℃

模温 15～25℃

背压 0.3～0.7MPa

注射速度中等

成型收缩率：0.8-1.4%

特别声明

本资料中提供的数据是我们实验测试得到的数据，数据本身真实可靠。但因为客户 对材料的存储和使用等条件非我们能控制，我们对基于此技术资料所作出的建议或 推荐不做任何担保。客户理解对于本产品和客户具体应用的适应性的判断，需要他 们自己评估并决定。作为原料供应商我们并不对其决定负责。本资料中的数据是典 型值而非销售规格。

其它问题，请联系：

上海方田弹性体有限公司 中国上海
松江区车新公路356弄89号
邮政编码 201611

电话： +86 21 57609695
传真： +86 21 57609679

电子邮件： contact@frontiercn.com

或访问我们的网址：
http://www.frontiercn.com